

MEISTER Ofen- und Kamin-Grund

Výrobek	Základní nátěr na bázi vody, plněný křemenným pískem, se speciálně upravenou směsí pojiva, připravený k použití.
Použití	Základní nátěr pro vyrovnání nerovnoměrné nasákavosti, zejména na různých podkladech, např. šamotu, pórobetonových tvárnících apod. Pro zlepšení přilnavosti na hladké podklady, např. na betonové bloky, litinové a křbové stavební desky, THERMAX Kaminbauplatten SN 500.
Vlastnosti	MEISTER Ofen- und Kamin-Grund je žáruvzdorný až do 180 °C, otevřený difúzi, bez konzervačních látek a téměř nezapáchající.
Balení	Plastový kbelík 4 kg
Barevný odstín	bílá
Spotřeba	asi 300 g/m ² u jednorázového nátěru.
Příprava podkladu	Podklad musí být pevný, čistý, suchý, savý a nosný. MEISTER Ofen- und Kamin-Grund je připraven k použití. Před použitím dobře promíchejte. Neředit!
Zpracování	MEISTER Ofen- und Kamin-Grund nanášejte neředěný rovnoměrně válečkem nebo štětkou.
Teplota zpracování	Neprovádějte zpracování při teplotě vzduchu a podkladu méně než +5 °C a +25 °C.
Doba schnutí	Nechejte schnout 24 hodin.
Skladování	Skladujte na chladném a nezamrzajícím místě, neprodyšně uzavřené po dobu přibližně 12 měsíců. Otevřené nádoby co nejdříve spotřebujte.
Nástroje	váleček, štětec
Znečištění	Po použití pracovní přístroje okamžitě umyjte vodou.
Důležité	Při zpracování chraňte pokožku a oči! Dobře zakryjte vše, co je z kamene, skla a kovu, zejména okenní tabule a kamenné desky. Nevyhnutelné skvrny a potřísnění odstraňte ihned velkým množstvím vody, než zaschnou.
GISCODE	M-SK01
Pokyny	Další informace o manipulaci, likvidaci a skladování naleznete v bezpečnostním listu.
Technické informace	Stav 07/2021