

Technické informace

## MEISTER Silikat-Grund

Výrobek	Směs vodního skla pro exteriér a interiér.
Použití	<p>MEISTER Silikat-Grund ke zpevnění podkladu u minerálních křehkých, broušených omítek a minerálních barevných nátěrů a jako základní nátěr na vysoce savé podklady.</p> <p>Ideální základní nátěr, dříve než MEISTER Decostone nanesete na MEISTER PREMIUM classic, sníží savost podkladu a prodlouží dobu zpracování pro MEISTER Decostone.</p>
Vlastnosti	<p>MEISTER Silikat-Grund je žáruvzdorný až do 140 °C, difuzně otevřený, téměř nezapáchající.</p> <p><b>Důležité: Není vhodný jako základní nátěr na sádrové a sádrovláknité omítky, dřevotřískové desky, sádrokartonové desky a všechny organické podklady.</b></p>
Balení	Plastový kanystr 1 l
Spotřeba	<p>Podle savosti a struktury podkladu asi 200 ml/m<sup>2</sup>.</p> <p>Přesnou hodnotu spotřeby lze vzhledem k různorodosti podkladů určit pouze zkušebním nátěrem na objektu.</p>
Příprava podkladu	<p>Podklad musí být pevný, čistý, na vzduchu vysušený a nosný. Odstraňte oprýskané části omítky a nátěru, dobře vykartáčujte broušené omítky a minerální barevné nátěry.</p>
Zpracování	<p>Jako základní nátěr pro zpevnění podkladu a snížení nasákavosti MEISTER Silikat-Grund zředte v poměru 1:1 s vodou a štětkou rovnoměrně a hojně naneste.</p>
Teplota zpracování	<p>Zpracovávání provádějte mezi +5 °C a +25 °C teploty vzduchu a podkladu a neaplikujte, pokud hrozí nebezpečí mrazu nebo na přímém slunci.</p>
Doba schnutí	<p>Doba schnutí nejméně 24 hodin před nanesením následujícího nátěru. MEISTER Silikat-Grund potřebuje asi 3 dny k docílení plného účinku. Doba tuhnutí asi 14 dnů. Vysoká vlhkost a nízké teploty mohou zpozdit vyschnutí.</p> <p>Pokud MEISTER Silikat-Grund použijete jako pomocný prostředek ke snížení nasákavosti před nanesením MEISTER Decostone na MEISTER PREMIUM classic, můžete pracovat způsobem mokrý do mokrého (MEISTER Silikat-Grund nemusí být suchý).</p>
Skladování	<p>Skladujte na chladném a nezamrzajícím místě, neprodyšně uzavřené po dobu přibližně 12 měsíců.</p> <p>Otevřené nádoby co nejdříve spotřebujte.</p>
Nástroje	stropní štětka, štětec

Znečištění

Po použití pracovní přístroje okamžitě dobře umyjte vodou.

**Důležité**

Při zpracovávání chraňte pokožku a oči!

Dobře zakryjte vše, co je z kamene, skla a kovu, zejména okenní tabule a kamenné desky. Nevyhnutelné skvrny a potřísnění odstraňte ihned velkým množstvím vody, než zaschnou

GISCODE

M-SK01

Pokyny

Další informace o manipulaci, likvidaci a skladování naleznete v bezpečnostním listu.

Technické informace

Stav 07/2021

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0  
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52  
72555 Metzingen info@dracholin.de

Informace v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech a jejich účelem je poskytnout informace o našich výrobcích a jejich možném použití. Neujišťují o určitých vlastnostech výrobků a jejich vhodnosti pro konkrétní použití. Aplikaci a vhodnost výrobku musíte na vlastní odpovědnost v jednotlivých případech u objektu vyzkoušet na podkladu.